


# Technische Daten Trendline SL

## Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424	genadelt
Musterung	ISO 2424	NV-markante Grobcord-Rippe
Färbemethode		fasergefärbt
Abmessung	EN 994	50 x 50 cm (Karton 20 Stück)
Rückenausstattung	ISO 2424	BELOBAC - modifiziertes Bitumen
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424	100% PP
Gesamtdicke	ISO 1765	ca. 6,2 mm +/- 0,3 mm
Polschichtdicke	ISO 1766	ca. 3,1 mm +/- 0,3 mm
Gesamtgewicht	ISO 8543	ca. 3.600 g/m <sup>2</sup> +/- 5,0 %
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	ca. 775 g/m <sup>2</sup> +/- 5,0 %
Durchgangswiderstand	ISO 10965	4x10 <sup>11</sup> Ohm
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	2x10 <sup>12</sup> Ohm
Beanspruchungsbereich		Gewerbebereich mit intensiver Nutzung (33) Privatbereich mit intensiver Nutzung (23)
Komfortklasse		LC2 = gut <small>(LC 1 = einfach / LC 2 = gut / LC 3 = hoch / LC 4 = luxuriös / LC 5 = prestige)</small>
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> .K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl-s1 schwer entflammbar
Zusatzeignungen		Für den ständigen Einsatz von Bürostühlen, privat und gewerblich geeignet. Der Teppich kann in Kombination mit Fussbodenheizungen genutzt werden. Elektrische Aufladung (Körperspannung) wird vom Bodenbelag abgeleitet.



EN 14014 : 2002  
336-CPD-8856/3



Verlegehinweis:

Zu Verlegen auf glattem, trockenem,  
und sauberem Untergrund.  
Verlegerichtung beachten.

Verlegerichtung

Durch den Produktionsprozess bedingt, können geringe Farbabweichungen von Partie zu Partie auftreten.  
Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten zu ändern.